

## RV-Polish

Versie 02 | 01-11-2022

### Algemene omschrijving

RV-Polish is een transparante polymeerwas en geeft extra bescherming aan een laklaag van de vloer.

### Eigenschappen/technische gegevens

RV-Polish	
Ph-waarde	Ca. 8,5
Dichtheid <sup>1</sup>	1,02 g/cm <sup>3</sup>
VOC-waarde	40-50 g/liter VOS

### Verwerking

RV-Polish kan desgewenst al na 16-24 uur na droging van de laatste laklaag worden aangebracht. Allereerst dient stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger te worden verwijderd. Gebruik een vochtwisser, een polishhoes of een vochtige, uitgewrongen dweil om een rubberen wisser.

Breng RV-Polish onverdund en gelijkmatig aan. Breng de eerste keer en telkens na gebruik van RV-Strip twee dunne lagen aan met een verbruik van ca. 1 liter per 60 m<sup>2</sup>. Breng eerst een laag aan in de breedte-richting en na minimaal een uur drogen een tweede laag in de lengte-richting. Tussentijds volstaat het om telkens één laag aan te brengen met een verbruik van ca. 1 liter per 40 m<sup>2</sup>.

Zorg ervoor dat op de laklaag altijd een dun laagje RV-Polish aanwezig is. Dit extra laagje vangt vuil en vlekken op en vult tevens de onvermijdelijke gebruikerskrasjes. Buiten dit verlengt deze laag de levensduur van de laklaag. Tip: breng RV-Polish aan voordat u begint met inruimen van de ruimte.

### Verpakking

Dit product is verkrijgbaar in een verpakking van 1 liter.

### Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product koel en droog wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

### Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via [www.romar-voss-floorsystems.nl](http://www.romar-voss-floorsystems.nl).

### Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss Floor Systems  
Bevelantstraat 5  
6088 PB Roggel  
+31 (0)475 49 10 19  
[info@romar-voss.nl](mailto:info@romar-voss.nl)  
[romar-voss-floorsystems.nl](http://romar-voss-floorsystems.nl)